

BRIX MORTAR

DATA TEKNIK

Berupa bubuk powder
Warna abu-abu
Semen Perikat
Bahan Additive yang larut dalam air
Kebutuhan air (10,0-10,5liter) / sak 40 kg

PENGUNAAN

BRIXMORTAR dapat diaplikasikan untuk pemasangan bata ringan pada dinding rumah maupun gedung bertingkat.

DAYA SEBAR

Bata ringan AAC 7,5 cm : ± 16 m² / sak 40 kg / tebal aplikasi 3 mm
Bata ringan AAC 10 cm : ± 10 m² / sak 40 kg / tebal aplikasi 3 mm

PERSIAPAN

Alat kerja : Roskam bergigi 6 mm

CARA PEMAKAIAN

1. Tuang air sebanyak 10,0-10,5 liter ke dalam bak adukan.
2. Masukkan adukan kering BM-100 (40kg) ke dalam bak adukan.
3. Aduk campuran di atas hingga rata.

CARA APLIKASI

Sebelum aplikasi BRIXMORTAR BM-100 dimulai, permukaan bata ringan sebaiknya dikuas terlebih dahulu dengan air, agar debu atau kotoran yang lengket dapat hilang. Hal tersebut bertujuan agar daya rekat BRIXMORTAR BM-100 dapat melekat dengan maksimal sehingga mengurangi pemakaian yang berlebihan.

PENYIMPANAN

Simpan di dalam ruangan dan jaga agar selalu dalam keadaan kering. Hindari tumpukan berlebih, maksimal 8 tumpuk per palet (tumpukan palet maksimal 2).

KEMASAN

40 kg.

MASA KADALUARSA

12 bulan bila disimpan dalam kantong tertutup dalam ruangan yang selalu kering.



PEREKAT BRIXMORTAR adalah semen instan yang diformulasikan untuk pemasangan bata ringan yang mempunyai keunggulan pada daya rekat yang kuat. Lebih mudah dalam pengaplikasiannya, lebih efisien dan lebih ekonomis. PEREKAT BRIX MORTAR diproduksi dengan teknologi modern dan menggunakan bahan baku yang berkualitas terbaik